



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 237-24

**СМАЗКА 1-13**  
**ТУ 38.5901257-90**



Наименование показателя	Требование ГОСТ	Результаты анализа
1 Внешний вид	Однородная мазь от светло-коричневого до коричневого цвета	Однородная коричневого цвета
2 Температура каплепадения, °С, не ниже	120	180
3 Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм <sup>-1</sup>	180	190
4 Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более	20	4,3
5 Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	Выдерживает
6 Предел прочности на сдвиг, Па, не менее при 80°С	150	300
7 Массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более	0,2	0,008
8 Массовая доля механических примесей, %, не более	Отсутствие	Отсутствие

Продукция предназначена для разнообразных подшипников качения, режущих -скольжения; подшипников электродвигателей, ступиц колес устаревших автомобилей и т.п. Работоспособна при температуре от минус 20°С до плюс 110°С.

«ОГНЕОПАСНО»

Гарантийный срок хранения: 5 лет

Условия хранения и транспортирования: по ГОСТ 1510

Продукт по физико-химическим свойствам соответствует НД

Химик-технолог



Кадырбекова А.К.