



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 267-24

СМАЗКА ГРАФИТНАЯ ГОСТ 3333-80



Наименование показателя	Требование ГОСТ	Результаты анализа
1 Внешний вид	Однородная мазь от темно-коричневого до черного цвета	Однородная коричневого цвета
2 Температура каплепадения, °С, не ниже	77	120
3 Пенетрация при 25 ⁰ С с перемешиванием, мм ⁻¹	250-290	275
4 Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более	5	4,3
5 Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	Выдерживает
6 Предел прочности на сдвиг, Па, при 50 ⁰ С, Па, не менее	100	140
7 Массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более	0,2	0,008
8 Массовая доля механических примесей, %, не более	Отсутствие	Отсутствие

Продукция применяется в узлах трения скольжения тяжело нагруженных тихоходных механизмов; в рессорах, подвесках тракторов и машин, открытых зубчатых передачах, опорах буровых долот и т. п. . Работоспособна при температуре от минус 20°С до плюс 70°С.

«ОГНЕОПАСНО»

Гарантийный срок хранения: 5 лет

Условия хранения и транспортирования: по ГОСТ 1510

Продукт по физико-химическим свойствам соответствует НД

Химик-технолог



Кадырбекова А.К.